

محصول پرایمر اپوکسی محصولی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی می باشد پس از اجرا که سطحی کاملاً شفاف مقاوم در برابر انواع اسیدها و به دست می آید و عموماً جهت زیر سازی در تمامی کفپوش های بر پایه اپوکسی کاربرد دارد.



موارد استفاده

- سازه های فلزی و مخازن صنعتی
- به عنوان پرایمر اپوکسی جهت اجرای لایه میانی در روکش های اپوکسی
- پوشش سطوح فلزی قبل از مدفون شدن در خاک
- آماده سازی سطح زیرکار جهت اجرای رنگ های اپوکسی
- پلی یورتان و ...

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
حالت فیزیکی	جزء A مایع - جزء B مایع
رنگ	بی رنگ
وزن مخصوص (۲۵ °C)	$1.12 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$
زمان خشک شدن اولیه	۴ ساعت
زمان خشک شدن نهائی	۷ روز
درصد جامد حجمی	۹۰ %
نسبت اختلاط	A/B: 1/100
حلال	تینر اپوکسی

ویژگی ها

- قابلیت نفوذ بسیار بالا
- چسبندگی بسیار مطلوب به انواع مصالح نظیر بتن، فلز، سنگ چوب و ...
- مقاوم در برابر انواع عوامل خورنده
- ایجاد لایه های بسیار شفاف
- زیرسازی مقاوم برای محیط های خورنده شیمیایی و قلیایی

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

● مقدار مصرف


- میزان دقیق مصرف این محصول با توجه به خلل و فرج سطح زیر کار در محدوده ۱۵۰ الی ۳۰۰ گرم بر هر متر مربع قرار دارد .

● روش مصرف

- با اختلاط دو جزء با یکدیگر به مخلوط کاملاً سیال دست خواهیم یافت، برای این منظور بهتر است از همزن (دریل و پره) استفاده گردد و تا رسیدن به مخلوطی همگن و یک دست به همزدن ادامه دهیم .
- بعد از حصول مخلوط همگن به وسیله قلم موی رنگ یا دستگاه Airless محصول آماده را به منظور حصول چسبندگی مناسب بر روی سطح کاملاً تمیز، خشک و عاری از رطوبت، گرد و خاک، چربی و زنگ زدگی بلافاصله اجرا نمایید.

● نکات ایمنی

- این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم در تماس بوده و یا بلعیده شود.
- در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلافاصله به پزشک مراجعه شود.
- استفاده از عینک، دستکش و لباس کار مناسب در زمان اجرا ضروری می باشد.
- ضمناً در محل اجرا می بایست از تهویه مناسب (هواکش) استفاده شود و یا هوا جریان داشته باشد .
- ایجاد هر نوع جرقه، جوشکاری، استعمال دخانیات و روشن نمودن آتش در نزدیکی محل اجرا ممنوع می باشد .



● شرایط نگهداری:



● مدت نگهداری:

● نوع بسته بندی: در بسته بندی موجود

با وجود محیط، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.