

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی با مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی، جهت درزبندی و بندکشی کاشی های ضد اسید در سطوح افقی و عمودی طراحی شده است.



● موارد استفاده

- بندکشی کاشی های ضد اسید
- ترمیم سطوح بتنی تخریب شده
- ترمیم قطعات پیش ساخته
- پر کردن درزها و ترک های سازه ای

● ویژگی ها

- مقاومت بالا در برابر انواع اسیدها
- قابلیت اجرا بر روی سطوح افقی و عمودی
- مقاومت خمشی و کششی بالا
- چسبندگی فوق العاده به سطوح سیمانی، سنگی و ...
- بدون انقباض
- فاقد حلال

● اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
اپوکسی سه جزئی	پایه
مایع: A,B پودر: C	حالت فیزیکی
خاکستری	رنگ جز: C
بی رنگ	رنگ جز: A,B
$1/69 \pm 0/02 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵ °C)
فاقد یون کلر	مقدار کلراید (۲۵ °C)
در حدود ۱۲۰ دقیقه	زمان خشک شدن سطحی
$< 0/5 \%$	جذب آب

● مقاومت شیمیایی

- ملات بندکشی اپوکسی دارای مقاومت شیمیایی بالا در برابر محلول های مختلف از قبیل ترکیبات سس—وختی، روغنها، محلول های نمکی و اسیدهای ضعیف می باشد.
- در صورتی که ترکیبات شیمیایی مشخص با درصد خلوص بالا وجود دارد با کارشناسان فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمایید.

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

● روش مصرف

● درز مورد اجرا می بایست از وجود هرگونه چربی، روغن، گرد و خاک و مواد زائد عاری گشته و پس از آمادگی سطح زیر کار ابتدا اجزاء A و C را به وسیله همزن برقی (دریل و پره) بایکدیگر مخلوط نموده و پس از اختلاط کامل جزء B به مخلوط اضافه گردد و عمل میکس تا حصول مخلوطی همگن ادامه یابد.

● ملات تازه قبل از سخت شدن به وسیله تینر ۱۰۰۰۰ قابل شستشو می باشد.

● نکات ایمنی

● محصول ملات بندکشی اپوکسی محتوی موادی می باشد که تماس آنها با پوست بدن انسان، چشم، غشای داخلی بدن و مخاط ایجاد حساسیت و یا سوزش احتمالی می نماید، لذا از تماس مستقیم با اجزاء تشکیل دهنده محصول جداً خودداری گردد و اکیداً استفاده از دستکش، عینک، ماسک توصیه می گردد.

● محصول ملات بندکشی اپوکسی آتش زای می باشد.



● شرایط نگهداری:



● مدت نگهداری:



● نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.