

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی با قابلیت اجرا بر روی کف جهت کاربردهای گوناگون طراحی شده است.



### ● موارد استفاده

- ترمیم سطوح بتنی تخریب شده در کف
- پرکردن درزها و ترک های سازه ای
- مقاوم سازی

### ● ویژگی ها

- مقاومت بالا در برابر اسیدها
- قابلیت اجرا بر روی سطوح افقی
- قابل کاربرد بر روی سطوح سیمانی و سنگی
- مقاومت خمشی و کششی بالا
- چسبندگی قوی به سطوح سیمانی، سنگی
- بدون انقباض
- فاقد حلال
- مقاومت فشاری بالا

### ● اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
اپوکسی دو جزئی	پایه
مایع	حالت فیزیکی A,B
پودر	حالت فیزیکی C
بی رنگ	رنگ A,B
$1/95 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص A+B+C
۱۰۰٪	درصد مواد جامد
در حدود ۴۰ دقیقه	زمان خشک شدن سطحی (۲۵ °C)
< ۰/۵ %	جذب آب

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیبه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

## ● نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست ایجاد سوزش می نماید. در صورتیکه در محل بسته این محصول اجرا می گردد حتما می بایست هوای محل توسط تهویه مناسب تخلیه گردد. در زمان اجرا می بایست از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمود. در صورت تماس با نقاط حساس بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.
- استعمال دخانیات در حین کار با این محصول اکیدا ممنوع می باشد.



## ● مقاومت شیمیایی

- ترمیم کننده اپوکسی دارای مقاومت شیمیایی بالا در برابر محلول های مختلف از قبیل ترکیبات سوختی روغن ها، محلولهای نمکی و اسیدها می باشد.
- در صورتی که ترکیبات شیمیایی مشخص با درصد خلوص بالا وجود دارد با واحد پشتیبانی فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس گرفته شود.

## ● روش مصرف

- می بایست سطح مورد اجرا از وجود هرگونه چربی، روغن و مواد زائد عاری باشد.
- سطح زیرکار می بایست از هرگونه لایه های سست و اضافی سیمان به وسیله ابزارهای مکانیکی زدوده شود.

## ● روش اجرا

- پس از آماده شدن سطح زیر کار ابتدا به وسیله همزن برقی (دریل و پره) جزء C و A را بایکدیگر مخلوط کرده و پس از اختلاط کامل دو جزء، جزء B را به مخلوط اضافه نمایید.
- سپس به وسیله کاردک در محل مورد نظر اجرا نمایید.
- ترمیم کننده اپوکسی تازه (قبل از خشک شدن) به وسیله حلال مخصوص قابل شستشو می باشد.



● شرایط نگهداری:



● مدت نگهداری:



● نوع بسته بندی:

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.