

محصول چسب کاشی و سرامیک پودری PGT، تک جزئی و آماده مصرف جهت چسباندن کاشی، سرامیک و سنگ به سطح زیر کار می باشد. استفاده از انواع افزودنی های پلیمری امکان چسبندگی فوق العاده و همچنین خاصیت آب بندسازی را در این مهیا می سازد.



موارد استفاده

- نصب سنگ در کف و دیوار
- نصب موزائیک در کف
- کاشی کاری در کف و دیوار
- عملیات نصب کاشی و سرامیک و سنگ در محیط های مرطوب و مستغرق
- آب بندسازی دیوار سرویس بهداشتی و حمام در زمان کاشی کاری دیواره ها

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
پودر	حالت فیزیکی
خاکستری	رنگ
$1/55 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵ °C)
فاقد یون کلر (BS 5075)	مقدار کلراید
قلیایی	PH

مطابق با استانداردهای

EN 12004 TYPE C 2S1

ویژگی ها

- قدرت چسبندگی بسیار بالا به سطوح عمودی و افقی
- فاقد شره
- بدون بو
- مقرون به صرفه
- سهولت اجرا
- هم رنگ بتن
- آب بند

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

روش مصرف

- به ازاء هر کیسه PGT، ۴/۵ لیتر آب لازم است تا خمیر مناسب جهت ترمیم یا چسب به دست آید.
- جهت چسباندن کاشی یا سرامیک: می بایست خمیر را به وسیله کاردک شیاردار بر روی سطح مورد نظر اجرا نموده، سپس کاشی یا سرامیک را با فشار دادن بر روی سطح بچسبانید. همچنین جهت بندکشی سطوح کاشی کاری شده، می توان پس از ۲۴ ساعت اقدام نمود.
- جهت ترمیم سطوح بتنی: ابتدا می بایست سطح زیر کار را از هر گونه لایه های سست، چربی و گرد و غبار عاری نمود و پس از ساخت خمیر به روش فوق سطح زیر کار را مرطوب نموده و به وسیله ماله یا کاردک عملیات ترمیم را انجام داد.
- توجه شود این محصول بیش از ۵ میلیمتر بر روی سطح اجرا نگردد، در صورت نیاز به اجرا در ضخامت های بالاتر حتماً با کارشناسان فنی این شرکت تماس گرفته شود.
- لازم است سطوح ترمیم شده را تا ۴۸ ساعت مرطوب نگه داشت.

مقدار مصرف


- مقدار دقیق مصرف این محصول به میزان ناهمواری ها و میزان تخلخل سطح زیر کار بستگی دارد. ولی به طور کلی این میزان ۲ تا ۴ کیلوگرم در هر مترمربع می باشد.

نکات ایمنی

- استفاده از عینک، دستکش و لباس کار در زمان اجرا توصیه می گردد.
- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.



شرایط نگهداری:



مدت نگهداری:



نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.