

چسب کاشت میلگرد محصولی دو جزئی بر پایه اپوکسی، بدون شره و فاقد حلال می باشد.

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
پایه	مایع
حالت فیزیکی A,B	خمیر
وزن مخصوص A,B	$1/67 \pm 0.2 \text{ gr/cm}^3$
رنگ A	کره
رنگ B	طوسی
جذب آب	$<0.5 \%$

اطلاعات فنی	
مقاومت فشاری (kg/cm ²)	7 day > 950
مقاومت خمشی (kg/cm ²)	7 day > 380
مقاومت کششی (kg/cm ²)	7 day > 170

زمان ژل شدن	
۵ درجه سانتیگراد	۴۵ دقیقه
۲۰ درجه سانتیگراد	۳۰ دقیقه
۳۵ درجه سانتیگراد	۲۰ دقیقه

مطابق با استانداردهای	
ASTM C 881 Types I, II, IV, V ASTM C 488	

موارد استفاده

- کاشت بولت و آرماتور بر روی سطوح عمودی (دیوار و سقف)
- پر کردن شکاف های موجود در دیوار و سقف
- نصب صفحات فلزی بر روی سطوح عمودی (دیوار و سقف)

ویژگی ها

- مقاومت در برابر مواد نفتی، آب دریا و فاضلاب
- مقاومت فشاری و کششی بالا در سنین اولیه
- چسبندگی عالی به انواع سطح بتنی، فلز، سنگ و ...
- بدون جمع شدگی پس از عمل آوری



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.



۲ - اضافه کردن جزء A و B



۱ - مواد و تجهیزات جهت کاشت میلگرد دیوار و کف



۴ - تزریق به مقدار ۲/۳ حجم حفره



۳ - اختلاط اجزاء با یکدیگر



۶ - میلگرد کاشته شده جهت بهره برداری



۵ - جای گذاری آرماتور در حفره به روش پیچشی

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

مقدار مصرف

- با توجه به وزن مخصوص این محصول، حجم آرماتور و حجم حفره، مقدار مصرف این محصول مشخص می گردد.

جدول پیشنهادی قطر، عمق حفره جهت کاشت میلگرد

قطر میل گرد (mm)	Ø۸	Ø۱۰	Ø۱۲	Ø۱۴	Ø۱۶	Ø۲۰	Ø۲۵	Ø۲۸	Ø۳۲
عمق کاشت میل گرد (mm)	۹۰	۱۰۰	۱۱۵	۱۳۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۲۰	۲۸۰	۳۱۰
قطر حفره (mm)	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۴	۳۰	۳۶	۴۰
عمق حفره (mm)	۹۵	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۲۵	۲۸۵	۳۱۵
حجم تقریبی مواد مصرفی (mL)	۷	۱۱	۱۶	۲۳	۳۱	۵۹	۱۰۶	۱۹۳	۲۶۳

نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست ایجاد سوزش می نماید.
- در صورتی که در محل بسته این محصول اجرا می گردد حتماً می بایست هوای محل توسط تهویه مناسب تخلیه گردد.
- در زمان اجرا می بایست از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمود.
- در صورت تماس با نقاط حساس بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.



روش مصرف

- جزء A و B را مطابق وزن مندرج بر روی بسته بندی با یکدیگر به وسیله همزن برقی تا حصول خمیری همگن مخلوط نمایید.
- چسب کاشت میلگرد ویژه محاسبه و آماده شده را داخل حفره عاری از گرد و غبار و چربی به وسیله دستگاه مخصوص تزریق نموده، سپس به آرامی و به صورت پیچشی میلگرد را داخل حفره برده و پس از آن که میلگرد با نیروی دست فرو و نرفت، به وسیله چکش با چند ضربه بر روی میلگرد، هوای محبوس حفره را خارج نمایید.
- بلافاصله میلگرد کاشته شده را ثابت نموده تا حین گیرش جابه جا نگردد.


شرایط نگهداری:



مدت نگهداری:



نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن توصیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.